

Technické směsi												
Číslo směsi	Základní elastometr	Odstín	Materiál - použití	Optimum vulkanizace °C/min.	Modul 300% / MPa	Pevnost MPa	Tažnost %	Trvalá deformace %	Rheo. při 100°C ML	Bezpečnost při °C/min.	Měrná hmotnost g/cm ³	Tvrdost IRHD
310 104 03	SBR	černá	CM	150/16	-	4,3	275	-	67	-	1,6674	80 ± 5
310 110 04	CR	černá	CM, TM	150/19,3	200/5,1	10	200 - 450	10.30	150/50-90	150/2,5	1,4684	80 ± 5
312 014 01	SBR/EPDM	černá	CM	150/10	1,5	5,3	650	70	11	-	1,4361	40 ± 5
312 069 01	SBR	černá	CM, TM	150/12,8	4,5	9,5	500	40	51	-	1,3319	60 ± 5
312 070 07	SBR	černá	CM, TM, IM	150/14,17	4,1	6,4	450	30	22	-	1,2221	50 ± 5
312 070 08	SBR	černá	CM, TM, IM	150/14,7	4,3	8,4	500	30	32	-	1,2322	60 ± 5
312 317 01	IIR	černá	CM spec.	170/72	5,6	15	680	10	85	-	1,1201	60 ± 5
312 318 01	IIR	černá	CM spec.	170/72	5,6	15	680	10	85	-	1,1201	65 ± 5
313 001 01	NR	světlá	TM, CM	150/9	1,4	18,1	850	25	28	-	1,1411	35 ± 5
313 001 03	NR/SBR	přírodní	CM, TM, IM	150/4	3	18	600	35	30	-	1,1894	50 ± 5
313 002 05	NR	černá	IM, TM, CM	150/5,5	2,5	18	700	45	15	-	1,1269	45 ± 5
313 002 08	NR/(BR)	černá	IM, TM, CM	150/13	1,4	15	800	25	-	-	1,1315	40 ± 5
313 004 01	SBR	černá	IM, TM, CM	150/7	4,7	4,7	300	15	32	-	1,6052	70 ± 5
313 005 01	NR/SBR	žlutá	CM, TM	150/6,2	4,3	9,5	500	40	98	-	1,5914	70 ± 5
313 009 09	SBR	černá	CM	150/11,5		5,2	450	50	50		1,5821	70 ± 5
313 010 04	NR/SBR	černá	CM	150/5,36		19,8	450		66		1,1653	75 ± 5
313 011 01	SBR/EPDM	černá	CM	150/6	2,9	6	500	45	78	-	1,5821	65 ± 5
313 011 02	SBR/EPDM POE	černá	CM	150/6,5	4,4	7	400	40	51	-	1,5228	70 ± 5
313 011 03	SBR	černá	CM	150/6,5	4,4	5,4	350	45	98		1,5956	90 ± 5
313 012 03	SBR/EPDM	černá	CM, TM, IM	150/9,5	2,3	5,5	500	20	30	-	1,5002	60 ± 5
313 012 06	SBR/EPDM/r epro	černá	CM			6,1	450		31		1,4938	60 ± 5
313 013 05	NR/SBR	černá	CM	150/5,9	13,4	14,4	325	20	46	-	1,2033	80 ± 5
313 014 02	SBR/EPDM	barevná	CM, TM	150/9,5		4,2-7	700	90	60	-	1,5712	70 ± 5
313 015 01	SBR/EPDM	černá, aroma	CM	150/13	3,6	4,1	550	50	73		1,4599	55 ± 5
313 016 01	SBR/BR/NR	černá, šedá	CM	150/4,8		4	500	30	63 - 95		1,6917	70 - 76
313 019 03	SBR/BR	černá	CM	150/6,4	6	8	400	20	43	-	1,3876	70 ± 5
313 029 05	NR/SBR/BR	černá	CM, TM	150/8,4	5	10,6	500	40	56	-	1,3051	65 ± 5

313 051 01	NR	šedá RAL 7001	IM, TM, CM	170/1,3	2,7	18,8	600	20	39	-	1,2538	50 ± 5
313 055 03	NR/SBR	černá	TM, CM	150/11,65	-	10,8	250	15	150/18	150/8	1,3131	75 ± 5
313 063 01	NR/IIR	černá	IM, TM, CM	150/5	-	7	300	-	18	150/5	1,2901	65 ± 5
313 070 03	SBR/BR	červená	CM, TM			15,4	700				1,3203	65 ± 5
313 071 01	SBR/BR	šedá	CM, TM	150/18	2,7	12,6	750	25	150/28	150/14	1,4	60 ± 5
313 153 03	NR/BR	černá	CM, TM	150/8	7,6	20,8	550	15	41	-	1,0628	55 ± 5
313 161 03	NR/BR	černá	CM	150/6,60	6,2	16,2 - 26,7	600 - 700	15 - 30	55		1,0653	50 ± 5
313 201 04	NR/SBR	černá	CM, TM, IM	145/11	-	10	500	-			1,09	40 ± 5
313 202 04	NR/SBR	černá	CM, TM	150/6,06	5,3	6	320	15	28	-	1,1016	45 ± 5
313 203 03	NR/SBR	černá	CM, TM	150/7,5	3,7	12,6	625	40	32	-	1,1173	50 ± 5
313 209 01	NR	černá	CM	150/12,1	11,8	26,6	550	40	66		1,1453	60 ± 5
313 210 02	NR/BR	černá	CM, TM, IM	150/7,4	7,5	15,3	550	50	27	-	1,2343	55 ± 5
313 211 04	NR	černá	CM	150/8	7,7	26,8	600	40	59	-	1,1075	60 ± 5
313 211 06	NR	černá	CM	150/3,7	10,8	28,6	550	50	56	-	1,1004	60 ± 5
313 211 07	NR	černá	CM, TM	150/6,5	11	26,9	600	35	40	-	1,1109	65 ± 5
313 211 42	NR	černá	CM, TM	150/8	7,7	26,8	600	40	59	-	1,1075	60 ± 5
313 215 09	SBR/NR/IR	černá	CM, TM	150/11,54	7,3	16	600	40	39	-	1,1647	65 ± 5
313 215 10	SBR/EPDM/BR	černá	CM, TM	150/8,5	4,7	11,5	750	40	41		1,1688	50 ± 5
313 215 12	NR/BR	černá	CM	150/6	8,5	12,2	500	25	76	-	1,2401	70 ± 5
313 215 19	NR/BR	černá	CM	150/6	8,5	16,4	500	25	76		1,1009	70 ± 5
313 215 92	NR/IR	černá	CM, TM	150/6,7	-	19,3	450	-	55	-	1,1323	65 ± 5
313 217 01	NR/SBR	červená	CM	150/12	5,6	16,5	600	50	66		1,3488	70 ± 5
313 217 02	NR/SBR	barevná	CM	150/17,41	4,5	16,4	650	70	60	-	1,3303	70 ± 5
313 218 01	NR/IR	černá	CM, TM	150/5,86	14,2	33,3	550	25	38		1,0535	65 ± 5
313 218 02	NR/IR	černá	CM, TM	150/5,86	14,2	33,3	550	25	38		1,0535	45 ± 5
313 221 03	NR/SBR	černá	CM	150/6,9	16,6	18,1	350	25	85		1,1803	90 ± 5
313 238 01	NR/IR	černá	CM, TM, IM	150/4	23,4	27,1	400	30	38	-	1,1474	75 ± 5
313 313 01	NR	černá	CM, TM	150/13,2	6,2	24,3	625	10			1,12	55 ± 5
313 335 01	NR/CR/BR	černá	CM, TM	160/3,14	6,9	17,3	650	25	46		1,1759	60 ± 5
313 507 01	SBR	černá	CM, TM	150/13,6	2,8	5	475	45	38		1,5008	60 ± 5
313 510 06	SBR	černá	CM	150/5,5	3,1	3	275	30	35		1,5797	
313 510 07	SBR	černá	CM, TM	150/5,5	3,1	3	275	30	35		1,5797	65 ± 5

313 514 01	SBR	černá	CM, TM, IM	155/6	-	7,5	150	15	64		1,5101	90 ± 5
313 517 01	SBR	černá	CM, TM, IM	150/6,3	5	5,2	300	35	35		1,3989	60 ± 5
313 557 03	NR/SBR	šedá RAL 9002	CM	170/5,7	2	3,9	500	55	63		1,7838	65 ± 5
313 563 03	SBR/NR	přírodní	CM, TM	170/5,7	2	3,9	500	55	63		1,7413	65 ± 5
313 563 04	SBR/NR	slonová kost	CM	150/13,2	2	3,2	450	40	74		1,7828	70 ± 5
313 563 18	SBR/NR	bílá, šedá	CM	150/5,5	3	4,4	475	45	97		1,7475	80 ± 5
313 719 01	SBR/NR	černá	CM	150/8,1	11	12,5	400	45	57	-	1,2372	75 ± 5
313 719 02	NR/SBR	černá	CM, TM	150/7,1	11,2	13,3	400	45	50	-	1,3247	65 ± 5
313 719 03	NR/SBR	černá	CM, TM	150/12,45	6,7	11,7	500	50	41		1,2886	65 ± 5
313 750 06	IR/EPDM /SBR/ADB	černá	CM	140/20	1,2	1,6	225	-	145/38	145/9	1,5211	60 ± 5
314 000 03	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/6	2,9	12,3	650	50	23	150/4	1,2013	45 ± 5
314 001 07	EPDM/EPDM	černá	IM, TM, CM	150/7	3,7	7	500	25	17		1,2063	35 ± 5
314 001 11	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/8,26	3	9	600	50	15		1,1708	45 ± 5
314 001 13	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/7	3,7	7	500	25	17	-	1,2063	40 ± 5
314 003 02	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/4	-	7	600	50	150/15	145/4,5	1,382	50 ± 5
314 007 05	EPDM	černá	CM, TM, IM			10,1	780		10		1,2611	60 ± 5
314 008 05	EPDM perox.	černá	IM, TM, CM	150/9,1		8,3	550		25		1,2312	60 ± 5
314 009 01	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/12	2,6	9,6	600	45	26	-	1,1994	55 ± 5
314 011 10	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/8,6	4,9	9,4	500	50	30	-	1,3206	65 ± 5
314 013 01	EPDM perox +S	černá	CM	150/11,9		10,5	300		73		1,3922	85 ± 5
314 013 05	EPDM	černá	CM	150/11,5	10,3	10,3	300	20	71	-	1,4019	90 ± 5
314 013 07	EPDM	černá	CM	150/9,49	10,8	11,2	300	25	124	-	1,3998	80 ± 5
314 014 04	EPDM	černá	CM, TM	150/8,2	5,7	8,7	450	70	54		1,3543	70 ± 5
314 014 05	EPDM	černá	CM, TM, IM	150/11,7	4,4	8,2	500	65	38		1,4371	80 ± 5
314 020 03	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/9,61	5	12,9	525	40	41		1,3126	70 ± 5
314 052 55	EPDM	černá	CM	150/9,9	3,3	9,8	700	85	80		1,3922	80 ± 5
314 055 01	EPDM/SBR	černá	CM	150/3,87	4,6	5,1	400	55	94		1,3203	80 ± 5
314 055 02	EPDM/SBR	černá	CM	150/5,9	4,3	6,2	500	60	93	-	1,5545	70 ± 5
314 055 04	EPDM	černá	CM	150/5,9	4,3	6,2	500	60	93	-	1,5545	72 ± 5

314 105 05	EPDM	šedá RAL 7040	CM, TM	150/11,6	1,4	11,5	800	100	45		1,2701	75 ± 5
314 105 07	EPDM	bílá, šedá RAL 7001	CM, TM	170/10,3	1	9,2	625	35	54		1,2146	65 ± 5
314 106 03	EPDM	černá	CM, TM, IM	170/2,3	4,2	9	600	65	52	-	1,2337	70 ± 5
314 107 22	EPDM	černá	IM, TM, CM	150/9,57	8,6	11,4	400	20	42		1,2444	80 ± 5
314 107 23	EPDM	černá	IM, TM, CM	160/6,5	5,2	8,5	550	50	53	-	1,2369	75 ± 5
314 157 03	EPDM perox.	modrá	TM, CM	190/1,5	6,1 - 8,5	6,5 - 12,5	450 - 550	25 - 45	170/36	170/2,5	1,3163	60 - 75
314 157 04	EPDM perox.	hnědá	TM, CM	190/1,52	6,1	8,0 - 9,5	500	25	170/35	170/2,5	1,3151	60 - 75
314 157 05	EPDM perox.	žlutá	TM, CM	190/1,53	5,5 - 7,0	8,0 - 10,0	500	30	170/35	170/2,5	1,3133	60 - 75
314 157 06	EPDM perox.	šedá	TM, CM	190/1,52	5,5 - 7,5	8,0 - 10,7	525	40	170/38	170/2,5	1,3146	60 - 75
314 273 02	EPDM	černá	IM, TM	150/11,9		9	750		24		1,0629	60 ± 5
314 273 04	EPDM	černá	IM	150/11,92	1,2	8,9	700	25	24	-	1,0629	50 ± 5
314 273 05	EPDM	černá	IM, TM	150/11,92	1,2	8,9	750	25	24		1,0629	50 ± 5
314 273 41	EPDM	černá	IM, TM, CM	170/4	1,5	12,4	850	55	30	-	1,1656	55 ± 5
314 455 03	EPDM	černá	CM	150/10,4	1,2	7	750	70	20	-	1,3759	50 ± 5
314 605 11	SBR/EPDM	černá	IM, TM, CM	150/5,5	6,1	6,9	400	15	19		1,2172	60 ± 5
314 750 04	EPDM	černá	CM, TM	150/9,5	4,1	9,4	475	15	40		1,1128	50 ± 5
314 755 01	EPDM	černá	CM, TM	150/11	4,1	9,5	450	15	45		1,1333	55 ± 5
314 755 02	EPDM	černá	CM, TM	150/11	4,1	9,8	475	15	44		1,1333	55 ± 5
314 760 01	EPDM	černá	CM, TM	150/13,1	6	11,8	525	25	56		1,1649	60 ± 5
314 765 01	EPDM	černá	CM, TM	150/13,3		12	500		57		1,1711	65 ± 5
314 765 02	EPDM	černá	CM, TM	150/12,4		12,4	500		57		1,1711	65 ± 5
316 002 01	NBR	černá	IM, TM, CM	150/20,3	5,1	12,2	550	25	22		1,0989	40 ± 5
316 003 03	NBR/IIR	černá	IM, TM, CM	150/4,12	6	19,8	800	25	35		1,1278	50 ± 5
316 003 12	NRB	černá	CM, TM	150/8,07	5,3	16,8	600	10	150/18	150/5,5	1,1212	45 ± 5
316 003 13	NBR	černá	CM, TM	150/4,66	4,2	13	690	25	22	-	1,1306	43
316 006 51	NBR/SBR	šedá RAL 7035	CM, TM			12,1	400		41		1,1998	60 ± 5
316 007 02	NBR	černá	CM	150/6,7	6,3	10	600	25	67		1,1421	60 ± 5
316 007 11	NBR	černá	IM, TM, CM	150/2,57	6	13,5	600	15	22		1,1257	50 ± 5
316 008 01	NBR	černá	IM, TM, CM			15,2	650		23		1,1347	50 ± 5

316 009 04	NBR	černá	CM	150/8	16,6	18,8	400	5	90		1,1964	75 ± 5
316 009 11	NBR/NRB/P VC	černá	IM, TM, CM	150/9,88	9,1	11,4	450	25	65		1,2111	70 ± 5
316 011 01	NBR/NBR/P VC	černá	IM, TM, CM	150/9,9	9,7	13,1	525	25	45	-	1,2121	65 ± 5
316 013 01	NBR	černá	CM	150/12,5	-	20,2	175	10	79		1,2258	80 ± 5
316 076 02	NBR/PVC	černá lesklá	CM	150/2,55	100/16,3	17,1	150	5	-	-	1,3052	90 ± 5
316 105 01	NBR/CR	černá	CM	150/8,39	13,9	14,1	250	25	92		1,4571	80 ± 5
316 115 01	NBR/SBR	černá	CM	150/6,5	11,5	11,9	300	20	53 (100)	-	1,4713	70 ± 5
316 155 31	NBR/CR	černá	CM	150/13,61	200/10	10,5	200	10	90		1,4188	75 ± 5
316 403 02	NBR	černá	CM	150/5,13		14,5	250	20	137		1,3114	80 ± 5
316 503 07	NBR/NBR/P VC	černá	IM, TM, CM	150/3,3	9,5	12	420	10	56	-	1,1866	60 ± 5
317 060 02	CR/NBR/BR	černá	CM, TM	150/5	7,6	9	320	15	29	-	1,2913	60 ± 5
317 070 03	CR/NR/BR	černá	CM	150/10	16,4	17,6	300	5	71	-	1,2716	75 ± 5
317 070 05	CR/NR/BR	černá	CM	150/10	16,4	17,6	300	5	71	-	1,2716	75 ± 5
317 072 02	CR/NR/BR	černá	CM	150/15,5	100/9,8	15	175	5	122	-	1,3556	90 ± 5
317 072 42	NR/CR	černá	CM	150/7,02	16,9	16,9	300	5	105		1,2772	80 ± 5
317 110 03	CR	černá	CM, TM, IM	150/18,11	11,1	13,6	375	20	150/30	150/4,5	1,4712	65 ± 5
317 110 04	CR	černá	CM, TM	150/19,3	200/5,1	10	200 - 450	10.30	150/50 - 90	150/2,5	1,4684	80 ± 5
317 135 03	CR/NR/BR	černá	CM	150/6,4	13,5	18,7	500	10	67		1,2247	60 ± 5
317 135 05	NR/CR/BR	černá	CM	160/3,14	6,9	17,3	650	25	46		1,1759	60 ± 5
317 333 14	CR/NR/BR	černá	CM	150/11	7	21	600	15	44	-	1,277	50 ± 5
317 334 10	NR/CR/BR	černá	CM, TM, IM	150/8,4	7,8	19,6	700	10	29	-	1,1247	45 ± 5
317 334 62	NR/CR/BR	černá	CM, TM, IM	150/9,5	5,1	23	750	20	34		1,1521	50 ± 5
317 334 71	NR/CR/BR	černá	CM	150/8,5	7,1	17,1	550	20	31		1,1611	55 ± 5
317 335 03	CR/NR/BR	černá	CM	150/5,5	12,2	19,3	450	20	64		1,2184	60 ± 5
317 500 01	CR	černá	CM	150/13,09	24,4	24,4	300	5	106		1,4066	70 ± 5
317 500 02	CR	černá	CM	150/12,44	24,3	25	300	0	128		1,4274	75 ± 5
319 305 05	EPDM	černá	CM	190/2,6	2,9	7,4	750	75	33		1,263	60 ± 5
321 305 20	EPDM	černá	CM, TM	180/5,76	5,2	5,7	400	20	150/26	150/9	1,38	74
331 004 01	SBR	černá	CM, TM	150/10,99	6,8	7,6	350	25	65	-	1,5534	75 ± 5
333 333 03	NR/BR	černá	CM, TM, IM	150/5	3,2	24,4	625	15	17		1,0173	45 ± 5

333 333 05	NR/BR	černá	CM, TM, IM	150/4	3,5	27,5	750	15	23	1,0556	50 ± 5
333 333 51	NR/BR	černá	CM, TM, IM	150/11,5	9,1	25,7	600	10	49	1,0872	60 ± 5